



MON BLANC
— Limited Liability Corporation —

FICHE PRODUIT

Date : 21 janvier 2009

TITRE :

DECAPANT PUISSANT DE CIMENT ROUILLE ET
CALCAIRE

Réf .Nr : PFDEVI000

VER : 2

MARQUE :

MB[®] DECACIM.VI

Utilisateurs

Centrales à béton, entreprises de bâtiments, de maçonneries, cimenteries, sociétés de location de matériel de travaux publics, etc.

Propriétés

Permet la rénovation rapide de tout le matériel souillé par du ciment : centrales à béton, camions, toupies, bétonnières, banches métalliques, etc.

Dispose aussi de propriétés dérouillâtes exceptionnelles sur les pièces métalliques oxydées.

Elimine les algues et coquillages sur les quais, pontons, coques de bateau, etc.

Dissout instantanément le calcaire et est tout à fait adapté pour détartrer les échangeurs thermiques, bassins ou réservoirs d'eau.

Egalement très employé pour décaper les sols en ciment très incrustés avant peinture ou ragréage.

Aux dilutions d'emploi préconisées, **MB[®] DECACIM.VI** peut être appliqué sans risque d'altération sur les caoutchoucs, les matières plastiques, les surfaces peintes et le verre.

Autorisé pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi

Décapage de rouille et de ciment :

Utiliser **MB[®] DECACIM.VI** dilué à raison d'1 volume pour 1 à 10 volumes d'eau, en trempage dans des bacs en plastique, ou en pulvérisation.

- Laisser agir jusqu'à obtention du résultat escompté

- Rincer abondamment à l'eau

- Protéger les surfaces métalliques traitées avec PROTECTOL ou par passivation avec DECAPHOS.

Détartrage de circuit :

Faire circuler une solution à 5 % de **MB[®] DECACIM.VI** en circuit fermé pendant au moins 3 cycles.

La durée d'un cycle correspond au rapport :
$$\frac{\text{Volume de l'installation}}{\text{Débit de la pompe}}$$

Renouveler si nécessaire l'application avec une solution neuve de **MB[®] DECACIM.VI** jusqu'à obtention d'une eau de vidange de pH inférieur à 4.

Rincer à l'eau claire afin de rétablir un pH neutre. L'élimination de **MB[®] DECACIM.VI** peut être optimisée en ajoutant 1 % de DECAPNET NON MOUSSANT à la dernière eau de rinçage.

Ne pas appliquer **MB[®] DECACIM.VI** sur les alliages légers, l'aluminium, le zinc et les chromes.

Sécurité d'emploi

Utiliser en locaux ventilés. Le port de gants, lunettes et vêtements de protection est recommandé lors de la manipulation. Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

RESPONSABILITE : les données qui sont dans la fiche sont basées à notre connaissance actuel du produit. Cette fiche seulement informe sur les possibilités d'application, mais il n'y a pas d'engagement de notre part.